














KWARC LIVING

Stone surfaces for Italian lifestyle

CHARAKTERYSTYKA	STANDARD	JEDNOSTKA	ZAKRES WARTOŚCI
 Gęstość	EN - 14617/1	Kg/dm ³	2,00 - 2,60
 Absorpcja wody	EN - 14617/1	%w/w	< 0,10
 Wytrzymałość na zginanie	EN - 14617/2	MPa	> 35 **
 Wytrzymałość na ściskanie	EN - 14617/15	MPa	> 150
 Odporność na ścieranie	EN - 14617/4	mm ³	139 - 302
 Współczynnik liniowej ekspansji termicznej	EN - 14617/11	°C ⁻¹	21 - 27 x 10 ⁻⁶ *
 Stabilność wymiarów	EN - 14617/12 (60 x 60 x 1,2)	Klasa	A
 Odporność na substancje chemiczne (kwasy)	EN - 14617/10	Klasa	C4 ***
 Odporność na mróz i roztopy	EN - 14617/5	--	Odporny
 Reakcja na ogień	EN - 13501/1	--	A2 fl - S1
 Przydatność do stosowania w kuchni	EN - 14617/10 Aneks A	--	przydatny

* za wyjątkiem: Bianchissimo, Trevi, Navona, Condotti

** za wyjątkiem: Luciente

*** za wyjątkiem: Bianchissimo, Luciente, Trevi, Navona, Condotti

Powyższe dane są orientacyjne i niewiążące.

Aktualne dane z testów mogą być dostarczone na życzenie.